



Краска огнезащитная всепогодная NEOMID METAL 050



защита от огня



внутри/снаружи



морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска предназначена для повышения предела огнестойкости стальных конструкций, сооружений промышленного и гражданского строительства, эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, на открытом воздухе, при отрицательных температурах, не подвергающихся прямому воздействию воды.

СВОЙСТВА:

– обеспечивает пределы огнестойкости 45, 60, 90, 120 мин. в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ 30247;
– срок защиты до 10 лет без покрывного слоя, до 25 лет при нанесении дополнительного покрывного слоя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки стальных конструкций, сооружений промышленного и гражданского строительства.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже -25°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

СОСТАВ

Суспензия пигментов, наполнителей и антипиренов в растворах синтетических полимеров с введением целевых добавок и различных вспомогательных веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > -25°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-4
ОБЩИЙ РАСХОД	45 мин. - 1,5 кг/м², 60 мин. - 2 кг/м², 90 мин. - 2,8 кг/м², 120 мин. - 3,3 кг/м²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 СЛОЯ	не менее 24 ч
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	уайт-спирит
t ХРАНЕНИЯ	+5 °C < t < +40 °C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
СРОК ЗАЩИТЫ	10 лет без покрывного слоя, 25 лет при нанесении доп. покрывного слоя

СГР № RU.78.01.06.008.E.000538.12.16 от 23.12.2016

Сертификат соответствия № C-RU.AA92.B.00162 от 28.09.2016

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА NEOMID PROFESSIONAL METAL 010				
Огнезащитная эффективность, мин	R45	R60	R90	R120
Приведенная толщина металл, мм	3.4	3.4	5.8	7.2
Толщина огнезащитного покрытия, мм	0.95	1.27	1.78	2.10
Теоретический расход, кг/м²	1.50	2	2.80	3.30
Грунт марки ГФ-021, толщина покрытия, мкм	50	50	50	50

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	22
ЕМКОСТЬ	 25кг